

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

①1 N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

2 811 993

②1 N° d'enregistrement national : 00 09609

⑤1 Int Cl<sup>7</sup> : C 08 G 18/65, A 61 K 7/42

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 21.07.00.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : L'OREAL Société anonyme — FR.

④3 Date de mise à la disposition du public de la  
demande : 25.01.02 Bulletin 02/04.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :


⑦2 Inventeur(s) : MOUGIN NATHALIE, COTTARD  
FRANCOIS, DE LA METTRIE ROLLAND et LION BER-  
TRAND.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : CASALONGA ET JOSSE.

⑤4 NOUVEAUX POLYMERES ASSOCIATIFS CATIONIQUES ET LEUR UTILISATION COMME EPAISSISSANTS.

⑤7 L'invention a trait à de nouveaux polymères amphiphi-  
les associatifs cationiques de formule I:



R et R', identiques ou différents, représentent un grou-  
pement hydrophobe ou un atome d'hydrogène;

X et X', identiques ou différents, représentent un grou-  
pement comportant une amine tertiaire ou quaternaire por-  
tant ou non un groupement hydrophobe, ou encore le  
groupement L<sup>+</sup>;

L, L' et L<sup>+</sup>, identiques ou différents, représentent un  
groupement dérivé d'un diisocyanate;

P et P', identiques ou différents, représentent un grou-  
pement comportant une amine tertiaire ou quaternaire por-  
tant ou non un groupement hydrophobe;

Y représente un groupement hydrophile;

n, m, et p valent chacun indépendamment des autres  
entre 0 et 1000;

la molécule contenant au moins une fonction amine ter-  
tiaire ou quaternaire et au moins un groupement hydropho-  
be.

L'invention concerne également leur utilisation comme  
épaississants dans des compositions cosmétiques pour ap-  
plication topique.

FR 2 811 993 - A1



5           La présente invention concerne de nouveaux polymères associatifs cationiques ainsi que leur utilisation dans des compositions pour application topique, notamment à usage cosmétique ou thérapeutique.

10           L'épaississement et/ou la gélification des milieux aqueux par des polymères est depuis longtemps un important sujet de recherche, notamment dans le domaine de la cosmétique et de la pharmacie. L'obtention d'un effet d'épaississement intéressant par un polymère hydrosoluble suppose généralement une masse molaire élevée et un volume hydrodynamique important. La gélification d'un milieu aqueux  
15           est alors considérée comme le résultat d'un réseau polymère tridimensionnel obtenu par une réticulation de polymères linéaires ou par copolymérisation de monomères bifonctionnels et polyfonctionnels. L'utilisation de tels polymères de masse molaire très élevée pose cependant un certain nombre de problèmes tels que la  
20           texture peu agréable et la difficulté d'étalement des gels obtenus.

          Une approche intéressante a consisté à utiliser comme épaississant des polymères capables de s'associer réversiblement entre eux ou avec d'autres molécules ou particules. Cette association physique donne lieu à des systèmes macromoléculaires thixotropes ou  
25           rhéofluidifiables, c'est-à-dire des systèmes dont la viscosité dépend des forces de cisaillement auxquelles ils sont soumis.

          De tels polymères capables de s'associer réversiblement entre eux ou avec d'autres molécules sont appelés « polymères associatifs ». Les forces d'interactions mises en jeu peuvent être de nature très  
30           différente, par exemple de nature électrostatique, de type liaison hydrogène ou des interactions hydrophobes.

          Un cas particulier de polymères associatifs sont des polymères amphiphiles, c'est-à-dire des polymères comportant une ou plusieurs parties hydrophiles qui les rendent solubles dans l'eau et une ou

plusieurs zones hydrophobes par lesquelles les polymères interagissent et se rassemblent entre eux ou avec d'autres molécules.

On a déjà préconisé en cosmétique l'utilisation de polymères associatifs et en particulier de polyuréthannes associatifs. Cependant, les propriétés rhéologiques et cosmétiques de ces polymères ne sont pas optimales.

On a découvert une nouvelle famille de polymères amphiphiles associatifs cationiques dont les qualités épaississantes sont excellentes et qui possèdent de bonnes propriétés cosmétiques.

Ses excellentes propriétés épaississantes permettent une utilisation du polymère en quantité réduite. Cet avantage permet une amélioration de la texture de la composition le contenant.

Le gel obtenu en utilisant les polymères associatifs de l'invention est agréable au toucher et s'étale facilement.


Un objet de la présente invention est donc une nouvelle famille de polymères associatifs amphiphiles cationiques.

Un autre objet de la présente invention est une composition cosmétique contenant au moins un polymère associatif amphiphile cationique.

Un troisième objet de l'invention est l'utilisation de ces polymères à titre d'épaississants dans les compositions pour application topique à usage cosmétique ou thérapeutique.

D'autres objets apparaîtront à la lecture de la description et des exemples qui suivent.

La famille de polymères associatifs amphiphiles cationiques conforme à l'invention peut être représentée par la formule générale (I) suivante :



dans laquelle :

R et R', identiques ou différents, représentent un groupement hydrophobe ou un atome d'hydrogène ;

X et X', identiques ou différents, représentent un groupement comportant une amine tertiaire ou quaternaire portant ou non un groupement hydrophobe, ou encore le groupement L" ;

5 L, L' et L", identiques ou différents, représentent un groupement dérivé d'un diisocyanate ;

P et P', identiques ou différents, représentent un groupement comportant une amine tertiaire ou quaternaire portant ou non un groupement hydrophobe ;

10 Y représente un groupement hydrophile ;

n, m, et p valent chacun indépendamment des autres entre 0 et 1000 ;

la molécule contenant au moins une fonction amine tertiaire ou quaternaire et au moins un groupement hydrophobe.

15 Une famille préférée de polymères associatifs cationiques selon la présente invention est celle correspondant à la formule I ci-dessus dans laquelle

R et R' représentent tous les deux indépendamment un groupement hydrophobe,

20 X, X' représentent chacun un groupe L'',

n et p valent entre 1 et 1000 et

L, L', L'', P, P', Y et m ont la signification indiquée ci-dessus.

25 Une autre famille préférée de polymères associatifs cationiques selon la présente invention est celle correspondant à la formule I ci-dessus dans laquelle

R et R' représentent tous les deux indépendamment un groupement hydrophobe,

30 X et X' représentent tous les deux indépendamment un groupement comportant une amine quaternaire,

n et p valent zéro, et

L, L', Y et m ont la signification indiquée ci-dessus.



La masse moléculaire des polymères associatifs amphiphiles cationiques de l'invention est comprise de préférence entre 400 et 10 000 et plus particulièrement entre 1000 et 5000.

5 Par groupement hydrophobe, on entend un radical ou polymère à chaîne hydrocarbonée, saturée ou non, linéaire ou ramifiée, pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes tels que P, O, N, S, ou à chaîne perfluorée ou siliconée. Lorsqu'il désigne un radical hydrocarboné, le groupement hydrophobe comporte au moins 10 atomes de carbone.

10 Préférentiellement, le groupement hydrocarboné provient d'un composé monofonctionnel.

A titre d'exemple, le groupement hydrophobe peut être issu d'un alcool gras tel que l'alcool stéarylique, l'alcool dodécylique, l'alcool décylrique. Le groupement hydrophobe peut également être un polymère hydrocarboné tel que par exemple le polybutadiène.

15 Lorsque X et/ou X' désignent un groupement comportant une amine tertiaire ou quaternaire, X et/ou X' peuvent représenter l'une des formules suivantes :



20


dans lesquelles :

25  $\text{R}_2$  représente un radical alkylène ayant de 10 à 20 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, comportant ou non un cycle saturé ou insaturé, ou un radical arylène, un ou plusieurs des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O, P ;

$R_1$  et  $R_3$ , identiques ou différents, désignent un radical alkyle ou alcényle en  $C_1$ - $C_{30}$ , linéaire ou ramifié, un radical aryle, l'un au moins des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O, P ;

5 A- est un contre-ion physiologiquement acceptable.

Les groupements L, L' et L'' représentent un groupe de formule :




10

dans laquelle :

Z représente -O-, -S- ou -NH- ; et

15  $R_4$  représente un radical alkylène ayant de 1 à 20 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, comportant ou non un cycle saturé ou insaturé, un radical arylène, un ou plusieurs des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O et P.

20 Les groupements P et P', comprenant une fonction amine tertiaire ou quaternaire, peuvent représenter au moins l'une des formules suivantes :



dans lesquelles :

$\text{R}_5$  et  $\text{R}_7$  ont les mêmes significations que  $\text{R}_1$  ;

5  $\text{R}_6$ ,  $\text{R}_8$  et  $\text{R}_9$  ont les mêmes significations que  $\text{R}_1$  et  $\text{R}_3$  ;

$\text{R}_{10}$  représente un groupe alkylène, linéaire ou ramifié, éventuellement insaturé et pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi N, O, S et P,

et  $\text{A}^-$  est un contre-ion physiologiquement acceptable.

10

En ce qui concerne la signification de Y, on entend par groupement hydrophile, un groupement hydrosoluble polymérique ou non.

15 A titre d'exemple, on peut citer, lorsqu'il ne s'agit pas de polymère le diéthylèneglycol et l'hexaéthylèneglycol.


20 Lorsqu'il s'agit d'un polymère hydrophile, on peut citer à titre d'exemple les polyéthers, les polyesters sulfonés, les polyamides sulfonés, ou un mélange de ces polymères. A titre préférentiel, le composé hydrophile est un polyéther et notamment un poly(oxyde d'éthylène) ou poly(oxyde de propylène).

Le polymère amphiphile associatif cationique de formule I selon l'invention est formé à partir de différents composés possédant chacun au moins un hydrogène labile. On fait réagir ces différents groupements les uns avec les autres de manière successive afin de former les différentes séquences du polymère.

Un premier type de composés entrant dans la préparation du polymère de formule I de l'invention est un composé comportant au moins un motif amine tertiaire ou quaternaire. Ce composé peut être multifonctionnel, mais préférentiellement le composé est difonctionnel, c'est-à-dire que selon un mode de réalisation préférentiel de l'invention, ce composé comporte deux atomes d'hydrogène labiles portés par exemple par une fonction hydroxyle, amine secondaire, amine tertiaire ou thiol. On peut également utiliser un mélange de composés multifonctionnels et difonctionnels dans lequel le pourcentage de composés multifonctionnels est faible.

Comme indiqué précédemment, ce composé peut comporter plus d'un motif amine tertiaire ou quaternaire. Il s'agit alors d'un polymère portant une répétition du motif amine tertiaire ou quaternaire.

Ce type de composés peut être représenté par l'une des formules suivantes :



ou



dans lesquelles Z, P, P', n et p sont tels que définis plus haut.

A titre d'exemple, on peut citer la N-méthyldiéthanolamine, la N-tert-butyl-diéthanolamine, la N-sulfoéthyl-diéthanolamine.

Le deuxième composé entrant dans la préparation du polymère de formule I selon l'invention est un diisocyanate correspondant à la formule :





dans lequel R<sub>4</sub> est défini plus haut.

A titre d'exemple, on peut citer le méthylènediphényl-  
diisocyanate, le méthylèncyclohexanediisocyanate, l'isophorone-  
5 diisocyanate, le toluènediisocyanate, le naphthalènediisocyanate, le  
butanediisocyanate, l'hexanediisocyanate.

Un troisième composé entrant dans la préparation du polymère  
de formule I selon l'invention est un composé hydrophobe destiné à la  
10 formation de la séquence hydrophobe terminale du polymère de  
formule I.

Cette séquence hydrophobe peut être formée à partir d'un  
composé comportant un hydrogène labile porté par exemple par une  
fonction hydroxyle, amine primaire ou secondaire, ou thiol. Il s'agit de  
15 préférence d'un composé monofonctionnel. La partie fonctionnelle de  
ce composé peut contenir un motif amine tertiaire ou quaternaire. La  
partie hydrophobe de ce composé peut ou non être un polymère.

A titre d'exemple, ce composé peut être un alcool gras, tel que  
notamment l'alcool stéarylique, l'alcool dodécylique, l'alcool  
20 décylrique. Lorsque ce composé comporte une chaîne polymérique, il  
peut s'agir par exemple du polybutadiène hydrogéné  $\alpha$ -hydroxyle.

La séquence hydrophobe du composé de formule I selon  
l'invention peut également résulter de la réaction de quaternisation de  
l'amine tertiaire du composé comportant au moins un motif amine  
25 tertiaire. Ainsi, le groupement hydrophobe est porté par l'agent  
quaternisant. Il s'agit alors d'un composé de type RQ ou R'Q, dans  
lequel R et R' sont tels que définis plus haut et Q désigne un groupe  
portant tel qu'un halogénure, un sulfate etc.

30 Le polymère amphiphile associatif cationique de l'invention  
peut en outre comprendre une séquence hydrophile. Cette séquence est  
apportée par un quatrième type de composés entrant dans la  
préparation du polymère. Ce composé peut être multifonctionnel. Il est

de préférence difonctionnel. On peut également avoir un mélange où le pourcentage en composé multifonctionnel est faible.

5 Les parties fonctionnelles, possédant l'hydrogène labile, peuvent être par exemple des fonctions alcool, amine primaire ou secondaire, ou thiol. Ce composé peut être un polymère terminé aux extrémités des chaînes par l'une de ces fonctions possédant l'hydrogène labile.

A titre d'exemple, on peut citer, lorsqu'il ne s'agit pas de polymère le diéthylèneglycol et l'hexaéthylèneglycol.

10 Lorsqu'il s'agit d'un polymère hydrophile, on peut citer à titre d'exemple les polyéthers, les polyesters sulfonés, les polyamides sulfonés, ou un mélange de ces polymères. A titre préférentiel, le composé hydrophile est un polyéther et notamment un poly(oxyde d'éthylène) ou poly(oxyde de propylène).

15 Le polymère préparé à partir des composés définis plus haut, est un polymère amphiphile associatif cationique de formule I selon la présente invention. Ce polymère est soluble ou dispersible dans l'eau et augmente de manière spectaculaire la viscosité de la solution aqueuse dans laquelle il est dissous ou dispersé.

20 La séquence hydrophile notée Y dans la formule I est facultative. En effet, les motifs amine quaternaire peuvent suffire à apporter la solubilité nécessaire pour ce type de polymère dans une solution aqueuse.

25 Etant donné ses bonnes propriétés épaississantes et son excellente affinité avec les matières kératiniques, ce type de polymère amphiphile associatif cationique selon l'invention est particulièrement adapté pour la préparation de compositions destinées à l'application topique à usage cosmétique.

30 En particulier, les composés selon l'invention peuvent être utilisés dans des compositions capillaires, dans des compositions pour le soin de la peau, dans des compositions pour le soin des ongles, dans

des compositions parfumantes, et dans des compositions de maquillage de la peau, des lèvres, des cils et des ongles.

5 A titre d'exemples, suivent ci-après des polymères amphiphiles associatifs cationiques de formule I, illustrant l'invention :

**Exemple 1 :**

On synthétise le polymère suivant :

10  $C_{18}H_{37}-O-CONHR_4NHCO-O-(CH_2)_2-N^+(CH_3)(CH_3)-(CH_2)_2-O-$   
 $CONHR_2NHCO-O(POE)O-CONHR_2NHCO-O-(CH_2)_2.N^+(CH_3)(CH_3)-$   
 $(CH_2)_2-O-CONHR_4NHCO-OC_{18}H_{37}$

avec :

contre ion :  $CH_3SO_4^-$

15  $R_4$  = méthylènedicyclohexyle

à partir des réactifs suivants :

	$C_{18}H_{37}OH$	2 moles
	Méthylènedicyclohexyldiisocyanate	4 moles
20	Polyéthylèneglycol	1 mole
	N-méthyléthanolamine	2 moles
	Agent quaternisant $(CH_3)_2SO_4$	2 moles

25 **Exemple 2 :**

On synthétise le polymère suivant :

$C_{18}H_{37}N^+(CH_3)(CH_3)-(CH_2)_2-O-CONHR_4NHCO-O(POE)O-$   
 $CONHR_4NHCO-O(CH_2)_2-N^+(CH_3)(CH_3)C_{18}H_{37}$

30 avec :

$R_4$  = méthylènedicyclohexyle

Contre ion :  $Cl^-$


à partir des réactifs suivants :

Méthylènedicyclohexyldiisocyanate	2 moles
-----------------------------------	---------

Polyéthylèneglycol	1 mole
N,N-diméthyléthanolamine	2 moles
Agent quaternisant C <sub>11</sub> H <sub>7</sub> OH	2 moles

## REVENDICATIONS

1. Nouveaux polymères amphiphiles associatifs cationiques de formule I :



5 dans laquelle :

R et R', identiques ou différents, représentent un groupement hydrophobe ou un atome d'hydrogène ;

X et X', identiques ou différents, représentent un groupement comportant une amine tertiaire ou quaternaire portant ou non un groupement hydrophobe, ou encore le groupement L" ;

10 L, L' et L", identiques ou différents, représentent un groupement dérivé d'un diisocyanate ;

P et P', identiques ou différents, représentent un groupement comportant une amine tertiaire ou quaternaire portant ou non un groupement hydrophobe ;

15 Y représente un groupement hydrophile ;

n, m, et p valent chacun indépendamment des autres entre 0 et 1000 ;

20 la molécule contenant au moins une fonction amine tertiaire ou quaternaire et au moins un groupement hydrophobe.

2. Nouveaux polymères selon la revendication 1, caractérisés en ce que R et R' représentent tous les deux indépendamment un groupement hydrophobe, X, X' représentent chacun un groupe L'', n et p valent entre 1 et 1000 et L, L', L'', P, P', Y et m ont la signification indiquée dans la revendication 1.



25 3. Nouveaux polymères selon la revendication 1, caractérisés en ce que R et R' représentent tous les deux indépendamment un groupement hydrophobe, X et X' représentent tous les deux indépendamment un groupement comportant une amine quaternaire, n et p valent zéro, et L, L', Y et m ont la signification indiquée dans la revendication 1.

30

4. Nouveaux polymères selon l'une des revendications précédentes, caractérisés en ce qu'ils présentent une masse moléculaire comprise entre 400 et 10000, et de préférence entre 1000 et 5000.

5. Nouveaux polymères selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisés en ce que R et R' représentent un radical ou un polymère à chaîne hydrocarbonée, saturée ou non, linéaire ou ramifiée, dans laquelle un ou plusieurs des atomes de carbone peut être remplacé par un hétéroatome choisi parmi S, N, O et P, ou à chaîne siliconée ou perfluorée.

10 6. Nouveaux polymères selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que X et X' représentent l'une des formules :




15 dans lesquelles :

R<sub>2</sub> représente un radical alkylène ayant de 10 à 20 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, comportant ou non un cycle saturé ou insaturé, ou un radical arylène, un ou plusieurs des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O, P ;

20 R<sub>1</sub> et R<sub>3</sub>, identiques ou différents, désignent un radical alkyle ou alcényle en C<sub>1</sub>-C<sub>30</sub>, linéaire ou ramifié, un radical aryle, l'un au moins des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O, P ;

A<sup>-</sup> est un contre-ion physiologiquement acceptable.

25 7. Nouveaux polymères selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisés en ce que les groupements L, L' et L'', identiques ou différents, représentent la formule :




dans laquelle :

5 Z représente -O-, -S- ou -NH- ; et

R<sub>4</sub> représente un radical alkylène ayant de 1 à 20 atomes de carbone, linéaire ou ramifié, comportant ou non un cycle saturé ou non saturé, un radical arylène, un ou plusieurs des atomes de carbone pouvant être remplacé par un hétéroatome choisi parmi N, S, O et P.

10 8. Nouveaux polymères selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisés en ce que les groupements P et P', identiques ou différents, représentent au moins l'une des formules suivantes :



15

dans lesquelles :

R<sub>5</sub> et R<sub>7</sub> ont les mêmes significations que R<sub>2</sub> ;

R<sub>6</sub>, R<sub>8</sub> et R<sub>9</sub> ont les mêmes significations que R<sub>1</sub> et R<sub>3</sub> ;

$R_{10}$  représente un groupe alkylène, linéaire ou ramifié, éventuellement insaturé et pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi N, O, S et P, et

A' est un contre-ion physiologiquement acceptable.

5           9. Nouveaux polymères selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisés par le fait que Y représente un groupe dérivé de diéthylèneglycol ou d'hexaéthylèneglycol, ou un groupe dérivé d'un polymère choisi parmi les polyéthers, les polyesters sulfonés et les polyamides sulfonés.

10          10. Utilisation d'un polymère tel que défini dans l'une quelconque des revendications précédentes, à titre d'épaississant dans une composition pour application topique à usage cosmétique.

15          11. Composition cosmétique, caractérisée par le fait qu'elle contient au moins un polymère tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 9.





# RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

2811993

N° d'enregistrement  
nationalFA 589526  
FR 0009609

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	(Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes)		
X	US 4 617 341 A (LAINE ANTOINE ET AL) 14 octobre 1986 (1986-10-14) * colonne 1, ligne 38 - colonne 4, ligne 64 * * revendication 1; exemples 1,2 *	1-5,7	C08G18/65 A61K7/42
A	US 4 068 035 A (COUDURIER MAURICE ET AL) 10 janvier 1978 (1978-01-10) * colonne 2, ligne 22 - ligne 65 * * exemples 1,9 *	1,3,4, 6-9	
A	EP 0 978 522 A (NAT STARCH CHEM INVEST) 9 février 2000 (2000-02-09) * page 1, ligne 56 - page 5, ligne 23 * * exemples 11,19,25 *	1,2,4,5, 7,9-11	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.Cl.7)
			C08G A61K C09D
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
5 avril 2001		Neugebauer, U	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intermédiaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	